

IL RIPRISTINO DEL SERRAMENTO

Il serramento in legno ha un pregio importante: può essere ripristinato in ogni momento della sua vita.

Il lavoro di ripristino è paragonabile ad un restauro. L'obiettivo del ripristino è quello di rinnovare il film di vernice che nel corso degli anni ha perso smalto ma non è stato ancora danneggiato irreparabilmente (*niente fessurazioni o screpolature, rotture*).


Occorre quindi evitare che il film di vernice perda completamente le proprietà di protezione del legno, come l'assorbimento delle radiazioni UV o l'impermeabilità dall'acqua o dal vapore acqueo, in quanto ciò causerebbe un rapido ed improvviso degrado del manufatto con distacchi della vernice ed ingrigimento del legno.



Procedura

La superficie va pulita accuratamente e sgrassata. Dopo aver eseguito una carteggiatura con carta abrasiva di grana 220, si applica sull'intero manufatto, a pennello o a spruzzo, una mano di vernice all'acqua della **Linea Blu HF 204X** o **HL 206X** del colore desiderato.

Se con l'operazione di carteggiatura si dovesse arrivare al legno grezzo, applicare localmente prima della finitura, l'impregnante **HI 201X** del colore desiderato.



Frequenza

In funzione del grado di conservazione del film di vernice.



Materiali da utilizzare

Carta abrasiva grana 220, pennello con setole miste animali/sintetiche o aerografo con ugello di dimensioni 2,5 o 3, finitura trasparente all'acqua **Linea Blu HF 204X** e impregnante **Linea Blu HI 201X** del colore desiderato, oppure finitura pigmentata all'acqua **Linea Blu HL 206X** del colore desiderato.

